

MARMURIT Putzgrund

Základní penetrační nátěr

Odstín	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	33
bílý dle vzorníku MARMURIT	Standardní balení	13,5 kg
dle odstínu omítkoviny	Typ obalu	10 l plastový kbelík (PP)

Vlastnosti

Pigmentový základní nátěr pod mozaikovou omítku MARMURIT. Sjednocuje savost podkladu a zlepšuje přilnavost krycí omítkoviny. Probarvení do stejných odstínů omítkoviny.

Použití



Na všechny minerální podklady, beton. Na všechny únosné podklady v oblasti fasád. Na stávající i nové budovy. K renovaci soudržných starých nátěrů jako vápenné, minerální barvy, akrylátové omítky a nátěry.

Technické údaje / Vlastnosti



Obsah těkavých organických látek (VOC) 6,7 g/l Kategorie A/g
Neorganické pigmenty
Spotřeba cca 0,2 kg/m² – silně závislá na podkladu.
Neředit! (Připraveno k použití).
Hustota 1,35 g/cm³.

Skladování



V důkladně uzavřených originálních kbelících, v chladu, ve svislé poloze. Chránit před mrazem a teplem. Načaté balení – dobře uzavřít a co nejrychleji spotřebovat. Zajistit dobré větrání. Doba použitelnosti je 12 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

Přípravné práce

Požadavky na podklad

Podklad musí být pevný, suchý, čistý a odmaštěný. Drolivé, zvětralé, pískující nebo trhlinami narušené staré omítky jsou nevhodné.

Příprava podkladu

Křídující nátěry nutno odstranit. Větší nerovnosti nutno spravit. U nových omítek nutno dodržet karbonizaci 2 – 3 týdny.

Aplikace



Podmínky aplikace

Používat neředěné! Natírání nebo válečkování. Nezpracovávat na přímém slunci a za silného větru. Teplota při aplikaci od +5°C do +25°C. Pro tvorbu filmu vodou ředitelných hmot má teplota velký význam. Rozdílné teploty během chemické reakce mohou ovlivnit barevný tón. Nezpracovávat při teplotě nižší než +5°C (teplota povrchu) a při vyšší vlhkosti vzduchu než > 75%.

Schnutí

24 hodin než se začne nanášet krycí omítkovina MARMURIT (při teplotě 20°C a vlhkosti vzduchu 55%). Po aplikaci nutno chránit před deštěm a to až do celkového uschnutí.

Nářadí / čištění

Štětec, váleček
Skleněné a kovové části dobře zakrýt!
Nářadí omýt ihned po použití vodou.

Osobní ochranné pomůcky

Chraňte oči! Používejte ochranné brýle (EN166).
Používejte rukavice (EN374).
Při stříkání a broušení použijte příslušný filtr.
Noste antistatický oděv vyrobený z přírodních vláken nebo syntetických vláken.

Bezpečnostní údaje /

Likvidace odpadů



Uchovávat mimo dosah dětí.
Nevdechovat výpary.
Na pracovišti nekuřte, nejezte a nepijte.
Dodržujte základní hygienická pravidla.
Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, zacházení a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.
Kód odpadu 15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné. Kód odpadu 15 01 02 Plastové obaly.
Kontaminovaný obalový materiál předejte k recyklaci v souladu s místními předpisy nebo uložte na k tomu určené skládce.
Zamezte úniku do půdy, kanalizace, povrchové nebo podzemní vody.
Recyklujte nebo likvidujte v souladu s místními předpisy.
Za spotřebitelské, skupinové, a přepravní obaly byl uhrazen poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu společnosti EKO-KOM.

Prohlášení o vlastnostech

Vlastnosti	Hodnota	Technická specifikace
Objem sušiny	cca 55%	
Odolnost nátěru na odtržení od podkladu	2	



Upozornění

Upozorňujeme, že výše uvedené údaje byly stanoveny v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, proto jsou v zásadě nezávazné.

Všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly stanoveny za laboratorních podmínek (+20 °C).

Při zpracování na stavbách se mohou některé hodnoty mírně lišit.

Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny, popisují produkty a informují o jejich použití a zpracování.

Je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

V případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat.

Jinak platí naše Všeobecné obchodní podmínky (VOP).

První pomoc

Při nevolnosti nebo nadýchání opusťte pracoviště.

Potřísněnou kůži omyjte vodou a mýdlem.

Při zasažení očí vyplachujte 15 minut vodou.

Při požití vypláchněte ústa vodou a vyhledejte lékaře.

Toxikologické informační středisko – Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, telefon nepřetržitě 224 919 293, 224 915 402

Datum vydání TL

30. 4. 2004, revize: 1. 6. 2015, 24. 3. 2017, 20. 5. 2019

Nové vydání technického listu plně nahrazuje vydání předchozí technického listu.