

BUDOGRUNT ZG

Základní penetrační nátěr do exteriéru

Odstín mléčný za sucha bezbarvý	Dostupnost	
	Standardní balení	10 kg
	Typ obalu	10 l plastový kanystř (PE)

Vlastnosti

Snižuje a vyrovnává savost podkladu
Vysoké penetrační vlastnosti
Snižuje prašnost
Zvyšuje přilnavost povrchových vrstev

Použití



Slouží jako základní nátěr na všechny typické savé podklady vně budov. Doporučujeme jako základní nátěr všech disperzních barev: BUGOFLEX. Pod kamenné omítky MARMURIT, MARMURIT AKORD. Pro minerální podklady (beton, cement, anhydritový nátěr, cementové omítky, sádra a sádkartonové desky). Neměl by být používán na podklady s nízkou nasákavostí (disperzní omítky a nátěry).

Technické údaje / Vlastnosti



Akrylátová pryskyřice, kopolymerové pojivo.
Obsah pevných látek min. 10%.
Obsahuje 30g/l těkavých organických látek (VOC), kategorie A/h.
Hustota cca $1,05\text{ g/cm}^3$.
Spotřeba cca $0,20\text{ kg/m}^2$ (závislá na savosti podkladu a způsobu aplikace).
NEŘEDIT!

Skladován



V důkladně uzavřených originálních kanystřech, v chladu, ve svislé poloze.
Chránit před mrazem (minimální teplota $+5^\circ\text{C}$) a teplem (do $+25^\circ\text{C}$).
Doba použitelnosti je minimálně 12 měsíců. Datum spotřeby viz etiketa.

Přípravné práce

Požadavky na podklad

Podklad musí být pevný, suchý, čistý a odmaštěný, bez výskytu řas, plísní a lišejníků. Nesmí být porézní a s výskytem separačních vrstev, tyto vrstvy je třeba odstranit. Staré vápenné nátěry je třeba odstranit a podklad omýt vodou. U nových podkladů dodržet karbonizaci 3 – 4 týdny. U sádrových omítek 2 týdny.

Příprava podkladu

V případě velkých nerovností by měl být podklad vyrovnán maltou a vyhlazen pomocí nivelační hmoty. Při menších nerovnostech stačí vyhladit pomocí nivelační hmoty. Aplikovat BUDOGRUNT ZG můžete po úplném zaschnutí vyrovnávacího materiálu.

Aplikace

Podmínky aplikace

Balení obsahuje hotový výrobek. V žádném případě neředte! Aplikovat při teplotách od +5°C do +25°C. Přípravek nanášejte v jedné nebo ve dvou vrstvách (závislé na savosti podkladu). Nanášejte válečkem, štětcem nebo stříkáním metodou „mokrě na mokré“. Nátěr by měl zcela proniknout do podkladu, neměl by se tvořit film ani skvrny. Relativní vlhkost pro aplikaci je ≤ 75%.

Schnutí

Doba schnutí jedné vrstvy cca 3 hodiny při teplotě 20°C a vlhkosti 55%. Před nanášením barvy, nechte schnout cca 24 hodin. Nízká teplota a vysoká vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí. Uzavřené místnosti by měla být dostatečně větrány.

Nářadí / čištění

Váleček, štětec, stříkací pistole.
Skleněné a kovové části dobře zakrýt!
Nářadí omýt ihned po použití vodou.

Osobní ochranné pomůcky


Chraňte oči! Používejte ochranné brýle (EN166).
Používejte rukavice (EN374).
Při stříkání a broušení používejte příslušný filtr.
Noste antistatický oděv vyrobený z přírodních vláken nebo syntetických vláken.

Bezpečnostní údaje /
Likvidace odpadů

Uchovávat mimo dosah dětí.
Nevdechovat výpary.
Na pracovišti nekuřte, nejezte a nepijte.
Dodržujte základní hygienická pravidla.
Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, zacházení a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.
Kód odpadu 15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné. Kód odpadu 15 01 02 Plastové obaly.
Kontaminovaný obalový materiál předejte k recyklaci v souladu s místními předpisy nebo uložte na k tomu určené skládce.
Zamezte úniku do půdy, kanalizace, povrchové nebo podzemní vody.
Recyklujte nebo likvidujte v souladu s místními předpisy.
Za spotřebitelské, skupinové, a přepravní obaly byl uhrazen poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu společnosti EKO-KOM.

Upozornění

Upozorňujeme, že výše uvedené údaje byly stanoveny v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, proto jsou v zásadě nezávazné.
Všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly stanoveny za laboratorních podmínek (+20 °C). Při zpracování na stavbách se mohou některé hodnoty mírně lišit. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny, popisují produkty a informují o jejich použití a zpracování. Je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.
V případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat.
Jinak platí naše Všeobecné obchodní podmínky (VOP).



První pomoc

Při nevolnosti nebo nadýchání opusťte pracoviště.

Potřísněnou kůži omyjte vodou a mýdlem.

Při zasažení očí vyplachujte 15 minut vodou.

Při požití vypláchněte ústa vodou a vyhledejte lékaře.

Toxikologické informační středisko – Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, telefon nepřetržitě 224 919 293, 224 915 402

Datum vydání TL

1. 6. 2015, revize: 20. 3. 2017, 7. 6. 2019

Nové vydání technického listu plně nahrazuje vydání předchozí technického listu.

DOVA a.s., Kirilovova 115, 739 21 Paskov
tel.: +420 558 671 081
mobil: +420 775 595 710
email: info@kabefarben.cz
 [kabefarben.cz](https://www.facebook.com/kabefarben.cz)

www.kabefarben.cz