

PERMURO AKORD

Akrylátová omítková směs pro strojové omítání

Produkt	Akrylátová omítková směs pro strojové omítání
Použití	Je určena pro tvorbu tenkovrstvé omítky pomocí strojového omítání v exteriéru i interiéru. Speciálně je určen pro velké plochy a plochy s nepravidelnými a zakřivenými tvary. Její předností je vysoká vydatnost a rychlost aplikace. Určena je jak na podklady minerální, tak na podklady s pevně spojenou malířskou vrstvou na bázi plastů
Technické údaje/ Zkoušené vlastnosti	
Pojivová báze	Kopolymerové pojivo
Pigmentová báze	Organické i neorganické barevné pigmenty odolné proti atmosférickým vlivům
Obsah rozpouštědel VOC	
Struktura	pravidelná
Zrnitost	1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm
Ředění	vodou
Spotřeba	Zrno 1,0mm 1,5 Kg/m ² Zrno 1,5mm 2,0 Kg/m ² Zrno 2,0mm 2,5 Kg/m ²
Teplota při aplikaci	Od +5°C do +25°C
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 75%
Forma dodání	
Barevný odstín	Přirozená bílá, nebo odstíny dle vzorníku KABE, NCS, nebo předloženého vzoru
Balení	Plastové nevratné obaly 20 Kg produktu
Skladování	24 měsíců, skladovat v chladu, chránit před mrazem
Zpracování	
Podklad	Musí být pevný, bez trhlin, odmaštěný, rovný, suchý a bez skvrn a výkvětů biologického a chemického původu. V případě výskytu řas a sinic je potřeba podklad očistit, umýt vodou a aplikovat přípravek Algizid. Staré minerální podklady je potřeba umýt proudem vody. Je potřeba odstranit všechny volné a nesoudržné vrstvy. V případě, že jsou nerovnosti velké (od 5 do 15 mm) je potřeba nerovnosti vyspravit vyrovnávací hmotou a následně celou plochu přestěrkovat stěrkou KABE THERM kombi speciál. Při aplikaci vyrovnávací a stěrkovací hmoty je potřeba se řídit návodem k použití těchto materiálů. Čerstvé betonové podklady, vápenocementové a cementové omítky je možno omítat teprve po uplynutí min. 4 týdnů zrání. Omítky sádrové po 2 týdnech. Povrchy v rámci suché výstavby je možno omítat ihned po přebroušení a očištění.
Základ	Před aplikací omítkové směsi je potřeba na podklad aplikovat základní nátěr PERMURO PUTZGRUND. Doba zrání základního nátěru je cca 24 hodin. Pro vyloučení prosvítání barvy podkladu přes omítku Permuro Akord se doporučuje použít základní nátěr natónovaný dle barvy vrchní omítky.
Aplikace	Omítkovou směs nanášíme na podklad pomocí pneumatického stříkacího zařízení s provozním tlakem 1÷2 atm. a průměr trysky 4-6 mm. Při aplikaci je nutno stříkací pistoli držet kolmo ke stěně ve vzdálenosti 0,5 – 0,6 m. Nezpracovávat při teplotě nižší než 5°C (teplota objektu) a při vyšší vlhkosti vzduchu >75% a při přímém slunečním záření či teplotě nad 25 ° C. Rozdílné teploty během chemické reakce mohou ovlivnit barevný

Ředění	odstín. Nastříkané plochy chraňte před větrem a deštěm. Balení obsahuje výrobek připravený k použití. Po delší době skladování a těsně před aplikací je potřeba hmotu opatrně promíchat pomaloobrátkovým míchadlem až získáme jednolitou konzistenci. Další míchání se nedoporučuje. Dochází pak k nadměrnému provzdušnění hmoty. V určitých případech lze omítku rozředit pitnou vodou. Maximálně však 0,25 l na 20 kg omítky. Při určování množství vody je potřeba vzít v úvahu druh podkladu, podmínky schnutí, a techniku aplikace.
Schnutí	Doba schnutí je přibližně 6 hodin. Hodnoty platí při normálním klimu +20°C a 55% relativní vlhkosti vzduchu. Celkově vytvrdlá je omítko po 48 hodinách. Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu prodlužuje dobu schnutí. Uzavřené prostory by měly být po nátěru větrány.
Ochranná opatření	Ostatní např. skleněné kovové a jiné části budov dobře zakrýt. Nářadí očistit ihned po použití vodou.
Bezpečnostní rady	Uchovávat mimo dosah dětí. Nevdechovat výpary. Při stříkání a broušení používejte příslušný filtr. Na pracovišti nekuřte, nejezte a nepijte. Dodržujte základní hygienická pravidla. Chraňte oči! Používejte rukavice. Noste antistatický oděv vyrobený z přírodních vláken nebo syntetických vláken.
Likvidace	Kód odpadu 08 01 20. Jiné vodné suspenze obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem 08 01 19. Kontaminovaný obalový materiál předejte k recyklaci v souladu s místními předpisy nebo uložte na k tomu určené skládce. Zamezte úniku do půdy, kanalizace, povrchové nebo podzemní vody. Recyklujte nebo likvidujte v souladu s místními předpisy. Nejedná se o nebezpečné zboží. Nezařazeno do žádné třídy toxicity.
První pomoc	Potřísněnou pokožku omyjte vodou a mýdlem. Oči vypláchněte proudem čisté vody. Při požití vypláchněte ústa a vypijte 1/2l vody, ve vážnějších případech vždy vyhledejte lékaře.



DOVA, a.s. Kirilovova 115, 739 21 Paskov
Tel. 558 671 081, fax. 558 671 139, e-mail: centrum@dovaas.cz

DOVA, a.s. Keltičkova 44, 710 00 Ostrava
Tel. 596 245 581, fax. 596 245 583, e-mail: ostrava@dovaas.cz

www.kabefarben.cz

