

EPOX PODLAHOVÝ LAK 2K lesk

Dvousložkový krycí podlahový lak

Odstín	Dostupnost		
	Počet kusů na paletě	120	
transparentní dle vzorníku RAL	Standardní balení Typ obalu	2,5 kg vícekomorový sáček	10 kg plechový obal

Vlastnosti

Transparentní vrstva
 Mechanicky zatížitelný
 Redukuje žluté zabarvení
 Bez změkčovadel, nonylfenolů a alkylfenolů

Použití



Podlahový nátěr na betonové stěrky NOVALITH MODE do interiéru.
 Použití na podlahy, do koupelen apod.
 Finální vrstva pro designy betonových stěrek v lesku, plně omyvatelná.
 Užití u více zatížitelných povrchů.

Technické údaje / Vlastnosti



Obsahuje < 500g/l (VOC) Kategorie A/j
 Epoxidová pryskyřice
 Spotřeba dle požadovaného vzoru 0,1 kg/m²
 Vodou ředitelný

Skladování



V důkladně uzavřených originálních obalech, v chladu, v suchu, chráněné před mrazem.
 Doba použitelnosti je 12 měsíců od data výroby uvedeného na obal.

Přípravné práce

Požadavky na podklad

Podklad musí být pevný, tvarově stálý, nesmí obsahovat uvolněné částice, prach, oleje, tuky, oděry z pryže a jiné separační substance. Povrch doporučujeme očistit vhodnými přípravky. Odtrhová pevnost povrchu podkladu musí činit v průměru 1,5 N/mm² (minimální hodnota 1N/mm²), pevnost v tlaku musí vykazovat min. 25N/mm².

Příprava podkladu

Pro stěny


Armovací vrstva (stěrko- a cementový tmel KABETHERM + tkanina Vertex min. R117). Jako základní nátěr musí být použita penetrace Novalith Putzgrund, následná vrstva dekorační betonové stěrky Novalith MODE 1,0mm, poté

Novalith MODE 0,0 mm, LAZUR W MODE barevná lazura nebo transparentní. Doba schnutí každé vrstvy je 24 hodin. Následně na takto připravený podklad můžeme začít lakovat.

Pro podlahy

Betonová mazanina, anhydrit nebo stará podlaha. Penetrace nebo adhezní můstek, dle typu podkladu. Litá vysoce pevnostní betonová stěrka Novalith MODE FIBRE, Lazur W MODE barevná, Lazur W MODE transparentní. Doba schnutí dle celkové tloušťky. Následně na takto připravený podklad můžeme začít lakovat.

Aplikace



Příprava směsi

Vícekomorový sáček

Otevřít obal v zářezu a vyjmout transparentní vícekomorový sáček. Odstranit dělicí svorku. Obě složky smíchat dohromady intenzivním promícháním (cca 60 s).

Kombinovaný obal

Do základní hmoty (složka A) se vlije beze zbytku tvrdidlo (složka B).

V poměru 66,6 : 33,4.

Důkladně promíchat pomaloběžným míchadlem (max. 300 – 400 ot. / min).

Namíchanou směs přelít do jiné čisté nádoby a znovu důkladně promíchat. Nutno míchat minimálně po dobu 3 minut. Pruhy ukazují na nedostatečné promíchání.

Hotovou směs ihned po namíchání aplikovat na připravenou plochu pomocí vhodného náradí (válečku).

Podmínky aplikace

Teplota materiálu, okolí a podkladu min. +12°C max. +30°C. Během aplikace chránit nanášený materiál před účinky vlhkosti, jinak by mohlo dojít k závadám na povrchu s negativním vlivem na přídržnost dalších vrstev. Relativní vlhkost vzduchu nesmí překročit 80%. Teplota podkladu musí být při pokládce a vytvrzování minimálně +3°C nad teplotou rosného bodu. Doba zpracování po promíchání složek při +20°C je cca 30 minut. Nanášení další vrstvy při +20°C s intervalem min. 16 hodin a max. 48 hodin. Aplikujeme ve dvou vrstvách, pokud se jedná o finální nátěr. V případě finálního nátěru PUR lakem pro zmatnění, stačí jedna vrstva EPOX nátěru.

Schnutí

Interval mezi jednotlivými pracovními kroky min. 16 hodin a max. 48 hodin. Vyšší teploty uvedené doby obecně zkracují. Nižší zejména v kombinaci s vyšší vlhkostí vzduchu je prodlužují. Doba vytvrzování při +20°C pro chůzi 1 den, mechanicky zatížitelné po 3 dnech, plně zatížitelné po 7 dnech.

Náradí / čištění

Váleček nylonový nebo velurový

Skleněné a kovové části dobře zakrýt, příp. ihned očistit!

Náradí omýt ihned po použití vodou.

Osobní ochranné pomůcky

Chraňte oči! Používejte ochranné brýle (EN166).

Používejte rukavice (EN374).

Při stříkání a broušení používejte příslušný filtr.

Noste antistatický oděv vyrobený z přírodních vláken nebo syntetických vláken.

Bezpečnostní údaje / Likvidace odpadů



Uchovávat mimo dosah dětí.

Nevdechovat výpary. Na pracovišti nekuřte, nejezte a nepijte.

Dodržujte základní hygienická pravidla.

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, zacházení a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Kód odpadu 15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné. Kód odpadu 15 01 02 Plastové obaly.

Kontaminovaný obalový materiál předejte k recyklaci v souladu s místními předpisy nebo uložte na k tomu určené skládce.

Zamezte úniku do půdy, kanalizace, povrchové nebo podzemní vody.

Recyklujte nebo likvidujte v souladu s místními předpisy.

Za spotřebitelské, skupinové, a přepravní obaly byl uhrazen poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu společnosti EKO-KOM.

Prohlášení o vlastnostech

Deklarované vlastnosti	Hodnota	Technická specifikace
Reakce na oheň	E _{fl}	
Uvolňování korozivních látek	SR	
Odolnost proti obrušení	≤ AR1	Systém 4 EN 13813:2002
Přidržitost	≥ B1,5	
Odolnost proti rázu	≥ IR4	

Upozornění

Pro souvislé plochy je nutno použít stejnou výrobní šarži, předejde se tak případným nepatrným rozdílům v barvě, lesku nebo struktuře finálního povrchu. Při zatížení kovovými kolečky a kolečky z tvrdého polyamidu či při bodovém zatížení může dojít k rychlejšímu oděru. Brusné mechanické zatížení způsobuje povrchové stopy. Nízké teploty během zpracování mohou vést ke snížení vodotěsnosti. Aplikujte povlak na povrchy vystavené vodě pouze při teplotách vzduchu a objektů vyšších než 12 °C. Vlivem UV záření a povětrnostními vlivy nejsou epoxidové pryskyřice obecně barevně stálé. Všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly stanoveny za laboratorních podmínek (+20 °C). V případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat. Jinak platí naše Všeobecné obchodní podmínky (VOP).

První pomoc

Při nevolnosti nebo nadýchání opusťte pracoviště.

Potřísněnou kůži omyjte vodou a mýdlem.

Při zasažení očí vyplachujte 15 minut vodou.

Při požití vypláchněte ústa vodou a vyhledejte lékaře.

Toxikologické informační středisko – Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, telefon nepřetržitě 224 919 293, 224 915 402

Datum vydání TL

1. 1. 2017, 17. 7. 2018, 20. 5. 2019, 6.1.2021

DOVA a.s., Kirilovova 115, 739 21 Paskov
tel.: +420 558 671 081
mobil: +420 775 595 710
email: info@kabefarben.cz
 kabefarbencz

Nové vydání technického listu plně nahrazuje vydání předchozí technického listu.