

NOVALITH MODE 0,0 mm

Dekorační betonová stěrka

Odstín	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	24
bílý	Standardní balení	25 kg
	Zakázkové balení	5 kg
dle vzorníku KABE	Typ standardního obalu	15 l plastový kbelík (PP)

Vlastnosti

Minerální charakter
 Zrnitost 0,0 mm
 Nízkoalkalická reakce (pH 8 – 9,5)
 Odolná vůči povětrnostním vlivům
 Vysoká paropropustnost pro exteriér
 Nízká nasákavost
 Exteriér MODEEX03 odolná vůči řasám a houbám

Použití



K ručnímu vytvoření dekorativního povrchů.

Interiér IN (MODEIN03)

- do koupelny (např. sprchové kouty)
- do kuchyně (např. za kuchyňské linky)
- na krby (mimo výhřevné krby)
- na stěny
- na schody

Exteriér EX (MODEEX03)

- na zateplovací systémy
- na fasády
- na ploty, zídky
- na sokly

Technické údaje / Vlastnosti



Neobsahuje těkavé organické látky (VOC)
 Neorganické pigmenty
 Spotřeba dle požadovaného vzoru 0,9 – 1,5 kg/m²
 Vodou ředitelná (v případě nutnosti)

Skladování



V důkladně uzavřených originálních kbelících, v chladu, ve svislé poloze.
 Chránit před mrazem a teplem (nad 25°C).
 Načaté balení – dobře uzavřít a co nejrychleji spotřebovat.
 Doba použitelnosti je 12 měsíců od data výroby uvedeného na obal.

Požadavky na podklad

Podklad musí být pevný, suchý, čistý a odmaštěný. Podkladní vrstva Novalith MODE 1,0 mm musí být dostatečně vyschlá, min 24 hodin.

Přípravné práce**Příprava podkladu**

Základní penetrační nátěr Novalith MODE putzgrunt a betonová stěrka Novalith MODE 1,0mm. Doporučená doba schnutí každé vrstvy je 24 hodin.

Aplikace**Podmínky aplikace**

Natáhnout nerezovým „benátských“ hladítkem se zaoblenými rohy a aplikovat dle požadovaného vzhledu. Aby se zabránilo tvorbě viditelných nespojitostí, je nutné celou plochu zpracovávat za mokra. Teplota při aplikaci od +5°C do +25°C. Rozdílné teploty během chemické reakce mohou ovlivnit barevný tón. Následně je možné betonovou stěrku zabrousit a aplikovat barevnou lazuru Lazur W MODE (IN) / Novalith MODE lazuru (EX), transparentní lazuru Lazur W MODE (IN) / Novalith MODE lazuru (EX) nebo lazuru MODE ART. Na uzavření povrchu pro stěny pro interiér doporučujeme PUR lak.

Schnutí

Dle počasí, teploty doporučená doba schnutí 24 hodin. Vyšší vlhkost vzduchu a nižší teplota dobu schnutí prodlužuje. V exteriéru až do doby úplného zaschnutí musí být betonová stěrka chráněna vůči povětrnostním vlivům.

Nářadí / čištění

Nerezové a benátské hladítko (zaoblené rohy)
 Vymazávací lžíce, rohové hladítko vnitřní a vnější
 Skleněné a kovové části dobře zakrýt, příp. ihned očistit!
 Nářadí omýt ihned po použití vodou.

Osobní ochranné pomůcky

Chraňte oči! Používejte ochranné brýle (EN166).
 Používejte rukavice (EN374).
 Při stříkání a broušení používejte příslušný filtr.
 Noste antistatický oděv vyrobený z přírodních vláken nebo syntetických vláken.

Bezpečnostní údaje /**Likvidace odpadů**

Uchovávat mimo dosah dětí.
 Nevdechovat výpary.
 Na pracovišti nekuřte, nejezte a nepijte.
 Dodržujte základní hygienická pravidla.
 Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, zacházení a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.
 Kód odpadu 08 01 20 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 19.
 Kód odpadu 15 01 02 Plastové obaly.
 Kontaminovaný obalový materiál předejte k recyklaci v souladu s místními předpisy nebo uložte na k tomu určené skládce.
 Zamezte úniku do půdy, kanalizace, povrchové nebo podzemní vody.
 Recyklujte nebo likvidujte v souladu s místními předpisy.
 Za spotřebitelské, skupinové, a přepravní obaly byl uhrazen poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu společnosti EKO-KOM.

Prohlášení o vlastnostech

Vlastnosti	Hodnota	Technická specifikace
Relativní difúzní odpor	$S_d = 0,07m$	
Povrchová nasákavost	$w = 0,18 \text{ kg/m}^2 \cdot h^{0,5}$	
Propustnost pro vodní páru	V1	EN ISO 7783-2
Absorpce vody	W2	EN 1062-3
Soudržnost (MPa)	$\geq 0,30$	EN 1542
Tepelná vodivost ($W/(M \cdot k)$)	0,76	EN 1745
Reakce na oheň ($< 3,5 \text{ kg/m}^2$)	C	EN 13501-1
Reakce na oheň ($\geq 3,5 \text{ kg/m}^2$)	F	EN 13501-1

Upozornění

Upozorňujeme, že výše uvedené údaje byly stanoveny v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, proto jsou v zásadě nezávazné.

Všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly stanoveny za laboratorních podmínek (+20 °C).

Při zpracování na stavbách se mohou některé hodnoty mírně lišit.

Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny, popisují produkty a informují o jejich použití a zpracování.

Je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

V případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat.

Jinak platí naše Všeobecné obchodní podmínky (VOP).

První pomoc

Při nevolnosti nebo nadýchání opusťte pracoviště.

Potřísněnou kůži omyjte vodou a mýdlem.

Při zasažení očí vyplachujte 15 minut vodou.

Při požití vypláchněte ústa vodou a vyhledejte lékaře.

Toxikologické informační středisko – Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, telefon nepřetržitě 224 919 293, 224 915 402

Datum vydání TL

1. 6. 2015, 24. 3. 2017, 20. 5. 2019, 6.1.2021

Nové vydání technického listu plně nahrazuje vydání předchozí technického listu.