

LAZUR MODE W

Lazurovací nátěr pro vnitřní použití

Odstín	Dostupnost
bílý (mléčný) (po zaschnutí transparentní)	Standardní balení 3 kg Zakázkové balení 1 kg, 5 kg
dle vzorníku KABE FARBEN	Typ standardního obalu 3 l plastový kbelík (PP)

Vlastnosti

Akrylátová lazurovací barva pro vnitřní použití
 Nízkoalkalická reakce (pH 9)
 Polomatný nátěr

Použití



Jako povrchová barevná úprava pro dekorativní betonové stěrky Novalith MODE.
 Na minerální podklady (cementové, cemento-vápenné omítky a tenkovrstvé
 minerální omítky).

Technické údaje / Vlastnosti



Obsah těkavých organických látek (VOC) je ≤ 130 g/l, kategorie A/e.
 Organické i neorganické pigmenty.
 Spotřeba dle požadovaného vzoru (průměrná spotřeba $0,1 \text{ kg/m}^2$ při hladkém
 vzoru).
 Vodou ředitelný, pigmentovaný nátěr.
 Hustota cca $1,01 \text{ kg/cm}^3$.

Skladování



V důkladně uzavřených originálních kbelících, v chladu, ve svislé poloze.
 Chránit před mrazem a teplem.
 Zajistit dobré větrání.
 Načaté balení – dobře uzavřít a co nejrychleji spotřebovat.
 Doba použitelnosti je 12 měsíců od data výroby uvedeného na obal.

Přípravné práce

Požadavky na podklad

Podklad musí být pevný, suchý, čistý a odmaštěný.

Příprava podkladu

Pro penetraci podkladu musí být použit základní penetrační nátěr Novalith MODE
 Putzgrund, betonová dekorační stěrka Novalith MODE 1,0 mm a betonová
 dekorační stěrka Novalith MODE 0,0 mm. Doba schnutí každé vrstvy je doporučena
 24 hodin.

Aplikace



Podmínky aplikace

Důležité je lazurovat celou plochu najednou. Při použití hladítka s houbou naneste na hladítko štětcem a rozetřete v ploše do ztracena. Lazuru si můžete ředit vodou. Lazurou můžete vytvořit stínovaný vzhled.

Můžete nanášet i válečkem nebo štětcem při určitých dekorech - vzhledech betonové stěrky.

Při lazurování dávejte pozor, nevracejte se na místa, která nejsou ještě zcela zaschlá. Může se Vám vytvořit nepěkný světlejší flek. Raději počkejte až do úplného zaschnutí a následně proveďte opravu – retuš.

Pro uzavření barevnosti povrchu použijte pro interiér Lazur MODE W transparent, pro exteriér Novalith lazur MODE, která bude po zaschnutí transparentní, při nanesení v tenké vrstvě. Betonová stěrka bude lehce otěruvzdorná a lehce odolná „vodě“. Můžete kolem ní běžně vytírat. Pro použití v koupelně je nutné na uzavření povrchu stěny betonové stěrky použít PUR lak (dvousložkový lak). Zalazurování betonové stěrky jen Lazurou MODE W stačí v místech, kde nebude mechanicky a vlhkostně namáhána. Pro exteriér stačí povrch „uzavřít“ lazurou Novalith MODE lazur (exteriér skladba je prodyšná, paropropustná pro vodní páru) Teplota při aplikaci od +5°C do +25°C. Rozdílné teploty během nanášení mohou ovlivnit zbarvení lazury. Relativní vlhkost prostředí ≤ 75%.

Schnutí

Dle počasí a teploty. Cca 8-24 hod., doporučujeme schnutí každé vrstvy 24 hod. Vyšší vlhkost vzduchu a nižší teplota dobu schnutí prodlužuje.

Nářadí / čištění

Štětce, houba, hladítko s houbou, lakovací váleček.
 Skleněné a kovové části dobře zakrýt, příp. ihned očistit!
 Nářadí omýt ihned po použití vodou.

Osobní ochranné pomůcky

Chraňte oči! Používejte ochranné brýle (EN166).
 Používejte rukavice (EN374).
 Při stříkání a broušení používejte příslušný filtr.
 Noste antistatický oděv vyrobený z přírodních vláken nebo syntetických vláken.

Bezpečnostní údaje / Likvidace odpadů



Uchovávat mimo dosah dětí.
 Nevdechovat výpary.
 Na pracovišti nekuřte, nejezte a nepijte.
 Dodržujte základní hygienická pravidla.
 Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, zacházení a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.
 Kód odpadu 15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné. Kód odpadu 15 01 02 Plastové obaly.
 Kontaminovaný obalový materiál předejte k recyklaci v souladu s místními předpisy nebo uložte na k tomu určené skládce.
 Zamezte úniku do půdy, kanalizace, povrchové nebo podzemní vody.
 Recyklujte nebo likvidujte v souladu s místními předpisy.
 Za spotřebitelské, skupinové, a přepravní obaly byl uhrazen poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu společnosti EKO-KOM.

Upozornění

Upozorňujeme, že výše uvedené údaje byly stanoveny v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, proto jsou v zásadě nezávazné.

Všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly stanoveny za laboratorních podmínek (+20 °C).

Při zpracování na stavbách se mohou některé hodnoty mírně lišit.

Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny, popisují produkty a informují o jejich použití a zpracování.

Je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

V případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat.

Jinak platí naše Všeobecné obchodní podmínky (VOP).

První pomoc

Při nevolnosti nebo nadýchání opusťte pracoviště.

Potřísněnou kůži omyjte vodou a mýdlem.

Při zasažení očí vyplachujte 15 minut vodou.

Při požití vypláchněte ústa vodou a vyhledejte lékaře.

Toxikologické informační středisko – Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, telefon nepřetržitě 224 919 293, 224 915 402

Datum vydání TL

1. 6. 2015, 24. 3. 2017, 20. 5. 2019, 6.1.2021

Nové vydání technického listu plně nahrazuje vydání předchozí technického listu.