

NOVALITH MODE Lazura

Lazurovací barevný a transparentní nátěr pro vnější použití

Odstín	Dostupnost	
bílý	Standardní balení	6 kg
transparentní	Zakázkové balení	1 kg
dle vzorníku KABE	Typ standardního obalu	5 l plastový kbelík (PP)

Vlastnosti

Dekorativní vlastnosti lazurového nátěru
 Nízkoalkalická reakce (pH 8 – 9,5)
 Vysoce odolná vůči povětrnostním vlivům
 Mikroporézní struktura zajišťuje vysokou paropropustnost
 Odolná proti ušpinění
 Nízká nasákavost
 Matný vzhled

Použití



Jako povrchová barevná úprava pro dekorativní betonové stěrky Novalith MODE.
 Na minerální podklady (cementové, cemento-vápnenné omítky a tenkovrstvé minerální omítky).

Technické údaje / Vlastnosti



Obsah těkavých organických látek (VOC) je 40 g/l, kategorie A/c.
 Neorganické pigmenty (nelze namíchat každý odstín ze vzorníku KABE).
 Spotřeba dle požadovaného vzoru (pravidelná struktura 0,15 kg/m²).
 Vodou ředitelný, pigmentovaný nátěr.
 Hustota cca 1,2 kg/cm³.

Skladování



V důkladně uzavřených originálních kbelících, v chladu, ve svislé poloze.
 Chránit před mrazem a teplem.
 Zajistit dobré větrání.
 Načaté balení – dobře uzavřít a co nejrychleji spotřebovat.
 Doba použitelnosti je 12 měsíců od data výroby uvedeného na obal.

Přípravné práce

Požadavky na podklad

Podklad musí být pevný, suchý, čistý a odmaštěný.

Příprava podkladu

Jako základní nátěr musí být použit NOVALITH MODE Putzgrund, betonová stěrka Novalith MODE 1,0 mm (EX) a Novalith MODE 0,0 mm (EX). Doba schnutí každé vrstvy je 24 hodin.

Aplikace



Podmínky aplikace

Nanášíme štětcem, houbou, hladítkem s houbou nebo válečkem. Důležité je lazurovat celou plochu najednou. Při použití hladítka s houbou nanést lazuru na hladítko štětcem a rozetřít v ploše do ztracena. Aplikujte celoplošně v jednom pracovním cyklu. Pro „uzavření“ povrchu použijte NOVALITH Lazura MODE transparentní. Celá skladba betonové stěrky je paropropustná. Teplota při aplikaci od +5°C do +25°C. Relativní vlhkost prostředí ≤ 75%.

Schnutí

Dle počasí a teploty. Cca po 4-8 hod. přetíratelné, po 24 hod proschlé. Vyšší vlhkost vzduchu a nižší teplota dobu schnutí prodlužuje. Až do doby úplného zaschnutí musí být plocha chráněna vůči povětrnostním vlivům.

Nářadí / čištění

Štětce, houba, hladítko s houbou, velurový váleček.
 Skleněné a kovové části dobře zakrýt, příp. ihned očistit!
 Nářadí omýt ihned po použití vodou.

Osobní ochranné pomůcky

Chraňte oči! Používejte ochranné brýle (EN166).
 Používejte rukavice (EN374).
 Při stříkání a broušení používejte příslušný filtr.
 Noste antistatický oděv vyrobený z přírodních vláken nebo syntetických vláken.

 Bezpečnostní údaje /
 Likvidace odpadů


Uchovávat mimo dosah dětí.
 Nevdechovat výpary.
 Na pracovišti nekuřte, nejezte a nepijte.
 Dodržujte základní hygienická pravidla.
 Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, zacházení a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.
 Kód odpadu 15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné. Kód odpadu 15 01 02 Plastové obaly.
 Kontaminovaný obalový materiál předejte k recyklaci v souladu s místními předpisy nebo uložte na k tomu určené skládce.
 Zamezte úniku do půdy, kanalizace, povrchové nebo podzemní vody.
 Recyklujte nebo likvidujte v souladu s místními předpisy.
 Za spotřebitelské, skupinové, a přepravní obaly byl uhrazen poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu společnosti EKO-KOM.

Prohlášení o vlastnostech

Vlastnosti	Hodnota	Technická specifikace
Relativní difúzní odpor	$S_d = 0,04m$	
Povrchová nasákavost	$w = 0,05 \text{ kg/m}^2 \cdot h^{0,5}$	
Propustnost pro vodní páru	V1	
Absorpce vody	W3	

Upozornění

Upozorňujeme, že výše uvedené údaje byly stanoveny v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, proto jsou v zásadě nezávazné.
Všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly stanoveny za laboratorních podmínek (+20 °C).
Při zpracování na stavbách se mohou některé hodnoty mírně lišit.
Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny, popisují produkty a informují o jejich použití a zpracování.
Je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.
V případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat.
Jinak platí naše Všeobecné obchodní podmínky (VOP).

První pomoc

Při nevolnosti nebo nadýchání opusťte pracoviště.
Potřísněnou kůži omyjte vodou a mýdlem.
Při zasažení očí vyplachujte 15 minut vodou.
Při požití vypláchněte ústa vodou a vyhledejte lékaře.
Toxikologické informační středisko – Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, telefon nepřetržitě 224 919 293, 224 915 402

Datum vydání TL

1. 6. 2015, 24. 3. 2017, 20. 5. 2019, 6.1.2021
Nové vydání technického listu plně nahrazuje vydání předchozí technického listu.