

ART prima Decor

Lazurovací třpytivý nátěr pro vnější a vnitřní použití

Odstín	Dostupnost
zlatý	
stříbrný	
měděný	Standardní balení 10 kg
perleťový	Zakázkové balení dle požadavků
	Typ standardního obalu 10 l plastový kbelík (PP)

Vlastnosti

Lazurovací třpytivý nátěr k vytvoření dekorativních a efektivních prvků.
Neobsahuje rozpouštědla ani změkčovadla.

Použití



Jako povrchová barevná úprava pro dekorativní betonové stěrky.
Na minerální podklady (cementové, cemento-vápenné omítky a tenkovrstvé minerální omítky).

Technické údaje / Vlastnosti



Lehce tixotropní
Akrylátová disperze
Obsah sušiny cca 45 – 48%
Spotřeba cca 75g/m² (v závislosti na struktuře povrchu a požadovaného efektu)
Vodouředitelný (1. nátěr zpravidla 5 – 10%, 2. nátěr 5%)
Hustota 1,1kg/m³

Skladování



V důkladně uzavřených originálních kbelících, v chladu, ve svislé poloze.
Chránit před mrazem a teplem.
Načaté balení – dobře uzavřít a co nejrychleji spotřebovat.
Doba použitelnosti je 18 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

Přípravné práce

Požadavky na podklad

Podklad musí být pevný, suchý, čistý a odmaštěný. Nesoudržné vrstvy je třeba odstranit. Staré minerální podklady nutno omýt proudem vody.

Příprava podkladu

Pro penetraci podkladu musí být použit NOVALITH Putzgrund, NOVALITH MODE 1,0mm a NOVALITH MODE 0,0mm poté LAZURA MODE W. Doba schnutí každé vrstvy je 24 hodin.

Aplikace**Podmínky aplikace**

Výrobek je připraven k okamžitému použití. Před použitím je potřeba výrobek promíchat. Nanášíme houbičkou, válečkem nebo štětcem na připravený povrch betonové stěrky.

Nanášejte v 1 – 2 vrstvách.

Schnutí

Dle počasí a teploty. Cca po 8 hod., doporučujeme schnutí každé vrstvy 24 hod. Hodnoty platné při teplotě +20°C a 50% vlhkosti. Vyšší vlhkost vzduchu a nižší teplota dobu schnutí prodlužuje.

Nářadí / čištění

Štětec, houba, hladítko s houbou, lakovací váleček.

Skleněné a kovové části dobře zakrýt, příp. ihned očistit!

Nářadí omýt ihned po použití vodou.

Osobní ochranné pomůcky

Chraňte oči! Používejte ochranné brýle (EN166).

Používejte rukavice (EN374).

Při stříkání a broušení použijte příslušný filtr.

Noste antistatický oděv vyrobený z přírodních vláken nebo syntetických vláken.

Bezpečnostní údaje /**Likvidace odpadů**

Uchovávat mimo dosah dětí.

Nevdechovat výpary.

Na pracovišti nekuřte, nejezte a nepijte.

Dodržujte základní hygienická pravidla.

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, zacházení a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Kód odpadu 15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné. Kód odpadu 15 01 02 Plastové obaly.

Kontaminovaný obalový materiál předejte k recyklaci v souladu s místními předpisy nebo uložte na k tomu určené skládce.

Zamezte úniku do půdy, kanalizace, povrchové nebo podzemní vody.

Recyklujte nebo likvidujte v souladu s místními předpisy.

Za spotřebitelské, skupinové, a přepravní obaly byl uhrazen poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu společností EKO-KOM.

Upozornění

Upozorňujeme, že výše uvedené údaje byly stanoveny v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, proto jsou v zásadě nezávazné.

Všechny výše uvedené hodnoty a spotřeby byly stanoveny za laboratorních podmínek (+20 °C).

Při zpracování na stavbách se mohou některé hodnoty mírně lišit.

Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny, popisují produkty a informují o jejich použití a zpracování.

Je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy. V případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat. Jinak platí naše Všeobecné obchodní podmínky (VOP).

První pomoc

Při nevolnosti nebo nadýchání opusťte pracoviště.

Potřísněnou kůži omyjte vodou a mýdlem.

Při zasažení očí vyplachujte 15 minut vodou.

Při požití vypláchněte ústa vodou a vyhledejte lékaře.

Toxikologické informační středisko – Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, telefon nepřetržitě 224 919 293, 224 915 402

Datum vydání TL

1. 6. 2015, 24. 3. 2017, 20. 5. 2019, 6.1.2021

Nové vydání technického listu plně nahrazuje vydání předchozí technického listu.