

Asfaltový podkladní nátěr PUR THERM

Emulze na vodní bázi asfaltu a gumy

Barva	Balení	Typ obalu
černá	8 kg	PE kbelík

Vlastnosti	<p>Šetrný k životnímu prostředí</p> <p>Bez zápachu</p> <p>Rychlá a snadná aplikace</p> <p>Bez rozpouštědel</p> <p>Netoxický</p> <p>Zvyšuje přilnavost izolace k podkladu</p> <p>Rychleschnoucí</p>
------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Použití	<p>Nátěr je určen pro nanášení na betony, omítky, keramické tvarovky, dřevěné prvky, OSB desky, profilované plochy a ostatní kovové podklady.</p> <p>Slouží jako příprava podkladu pod natavitelné a samolepící pásy. Použitelný pod gumoasfaltové nátěry a stěrky. Základní nátěr podkladu se sníženou absorpcí vody – vodotěsné betony. Ochrana dřevěných prvků zapuštěných do země.</p>
---------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skladování	<p>Skladujte na suchých místech v originálních obalech – chraňte před poškozením, působením vody a vysokou relativní vlhkostí vzduchu.</p> <p>Při dodržení uvedených podmínek je skladovatelnost 12 měsíců od data, vyznačeném na obalu. V teplotách v rozmezí od + 5°C do + 30°C.</p> <p>Chraňte před mrazem!</p>
------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Technické údaje

Vlastnosti	Hodnota	
Sušina	> 50 %	
Aplikační teplota	+5 - +35°C	
Aplikace druhé vrstvy	2 hod	při 23°C / 55% rel. vlhkosti
Možnost natavení pásu	30 min	při 23°C / 55% rel. vlhkosti
Přidržnost k podkladu	≥ 0,5 MPa ≥ 0,3 MPa	beton, dřevo, plech asfaltové pásy
Vodotěsnost	nepropouští	vodní sloupec 500 mm po dobu 24 hodin
Spotřeba	0,2 – 0,3 kg/m ²	

Příprava podkladu

Druh podkladu

Beton a podobné minerální podklady, eternit, ocelové a plechové prvky (krytiny, oplechování, chráničky a prostupy), lepenka a podobné materiály na bitumenové bázi, dřevěné podklady a podklady na bázi dřevní hmoty (cemento-vláknité a sádro-vláknité desky, OSB desky aj.).

Příprava podkladu

Podklad určený k nanesení nátěru musí splňovat požadavky na přilnavost pro navaření nebo nalepení asfaltového pásu. Musí být čistý, soudržný a bez ostrých výčnělků. Oleje, tuky a jiné nečistoty je třeba z podkladu odstranit. Zdivo je nutno povrchově upravit omítkou, cementovým lepidlem nebo stěrkou. Podklad musí být ve vlhkostním stavu vyhovující vytvoření souvislé vrstvy Asfaltového podkladního nátěru PUR THERM (doporučujeme před realizací ověřit na malé ploše).

Čištění

Materiál: technický benzín, organická rozpouštědla
Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce

Nářadí

Štětka, štětec, dehtový kartáč, pěnové válečky, stříkací zařízení airless

Osobní ochranné pomůcky

Chraňte oči! Používejte ochranné brýle (EN166).
Používejte rukavice (EN374).
Noste antistatický oděv vyrobený z přírodních vláken nebo syntetických vláken.

Aplikace

Zpracovává se za suchého počasí, při teplotě +5°C až +35°C. Teplota podkladu min +5°C.
°C. Před nanášením nátěru je třeba důkladně promíchat obsah nádoby. Nátěr se aplikuje na připravený podklad pomocí vhodného nářadí. Nátěr lze v případě potřeby nanášet i ve více vrstvách, vždy na zaschlou předešlou vrstvu. V případě velmi savých podkladů doporučujeme nanášet nátěr ve dvou vrstvách, nátěr pro první vrstvu lze ředit vodou až v poměru 1:1.

Upozornění

Vyhýbejte se silně prosluněným plochám. Nanesenou hmotu chraňte před intenzivním vysoušením, mrazem, mlhou a srážkami. Do hmoty nepřidávejte žádné látky kromě vody. Neslouží jako antikorozi ochrana, plechy a ocelové konstrukce je nutno nejprve opatřit antikorozi nátěrem.

První pomoc

Při nevolnosti nebo nadýchání opusťte pracoviště.

Potřísněnou kůži omyjte vodou a mýdlem.

Při zasažení očí vyplachujte 15 minut vodou.

Při požití vypláchněte ústa vodou a vyhledejte lékaře.

Toxikologické informační středisko – Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, telefon nepřetržitě 224 919 293, 224 915 402

Datum vydání TL

7. 2. 2024

Nové vydání technického listu plně nahrazuje vydání předchozí technického listu.

PUR THERM[®]